

FLOTTE GULV*

VEDLIKEHOLD AV TREGULV

1. Regelmessig rengjøring er en forutsetning for at alle gulv skal fungere på sitt beste. Grus og sand fjernes ved tørrengjøring, enten ved tørrmopp eller støvsuging.
2. Gulvene moppes i treets retning med godt oppvridde mopper. Bruk en tresåpe med lav Ph verdi (5-8). Bruk minst mulig vann ved vasking, og la aldri vann ligge igjen på gulvet. Gulvet skal være tørt igjen etter ca. ett minutt etter vasking.
3. Ved bruk av hardvoksolje blir gulvet ekstra slitesterkt, slik at etteroljing ikke er nødvendig før etter 3-5 år, avhengig av bruk og belastning.
4. Tre er et naturprodukt som krymper og sveller med varierende luftfuktighet. Ideell relativ luftfuktighet er mellom 40-60% (ved ca.20°C) For lav luftfuktighet (under 35% RF) vil forårsake oppsprekking samtidig som dette tørker ut oljer i gulvet.
5. Gummimerker fra skotøy og lignende kan fjernes med White-sprit. Området må etterbehandles umiddelbart med vedlikeholdsolje.
6. Grunnolje og hardvoksoljer trenger ned i treet og lar gulvet puste. Oljene herder gjennom kontakt med luften, noe som tar omtrent 7 dager fra det er behandlet. I denne perioden er det viktig at gulvet ikke vaskes eller utsettes for andre væsker for øvrig.

For mer informasjon vennligst kontakt:

Flotte Gulv

Odinsgate 21, 0266 Oslo

Tlf: 22 44 27 27

Faks: 22 44 27 26

www.flottegulv.no